ZÁKLADNÍ KYSELINOVÝ LEPTACÍ NÁTĚR RAPTOR



DRIVING SURFACE PERFECTION™

TECHNICKÝ LIST

Verze: 1.0

ZÁKLADNÍ KYSELINOVÝ LEPTACÍ NÁTĚR 1K VE SPREJI

POPIS

U-POL nabízí kompletní řadu doplňkových produktů k přípravě, nanášení a úpravám nátěru RAPTOR. Složení s estery kyseliny fosforečné podporuje přilnavost nátěru k obtížně přetíratelným podkladům, jako je galvanizovaná ocel a hliník. Ideální na místní poškození základního nátěru před nanášením barvy a na holé kovové povrchy.

- Leptací a základní nátěr na holý kov v jednom výrobku
- Plochá tryska s vysokou rozprašovací schopností usnadňuje nanášení na velké plochy a zajišťuje vynikající pokrytí
- Vytváří antikorozní vrstvu, která chrání ocel před rezavěním
- Lze přímo přetírat – není nutné broušení

TECHNICKÉ ÚDAJE

Podklady

- Holá ocel
- Hliník
- Galvanizovaná a pozinkovaná ocel
- Polyesterové tmely a GRP
- Plně vytvrzený nátěr

NÁVOD K NANÁŠENÍ

Požadované nástroje:

- Odmašťovadlo U-POL SYSTEM 20 (S2000, S2001, S2002)
- Brusný papír s hrubostí P220–P400

Příprava podkladu

Nejlepších výsledků dosáhnete na pečlivě očištěném, odmaštěném, suchém a bezprašném povrchu. Ošetřované povrchy zbruste za mokra nebo za sucha brusným papírem s hrubostí P180–P220, odmastěte je a osušte.

Namíchání

Sprej před použitím alespoň 2 minuty protřepejte.

Vrstvy

2 vrstvy ze vzdálenosti cca 25 cm od povrchu.

Tloušťka	15 µ
Teoretické pokrytí cca (m^2/nádoba)	4,5

**Teoretické pokrytí na jednu nádobu za předpokladu 100 % účinnosti nanášení a dosažení suché tloušťky v uvedeném rozmezí.*

Doba zavadnutí při 20 °C

mezi vrstvami	3-5 minut

Doby schnutí

Bezprašnost při 20 °C (min)	10–20
Broušení za sucha	P400–P600 v případě potřeby
Broušení za mokra	P600–P800 v případě potřeby

ZÁKLADNÍ KYSELINOVÝ LEPTACÍ NÁTĚR RAPTOR



DRIVING SURFACE PERFECTION™

TECHNICKÝ LIST

Verze: 1.0

ZÁKLADNÍ KYSELINOVÝ LEPTACÍ NÁTĚR 1K VE SPREJI

Přebarvování

ZÁKLADNÍ KYSELINOVÝ LEPTACÍ NÁTĚR RAPTOR lze přebarvovat většinou základních nátěrů nebo vrchních barev na bázi vody či rozpouštědel. **ZÁKLADNÍ KYSELINOVÝ LEPTACÍ NÁTĚR RAPTOR** lze za běžných podmínek přetírat přímo bez nutnosti broušení a s použitím vrchních barev. Pokud oprava vyžaduje použití další vrstvy, je třeba před nanesením vrchní barvy použít základní tmel.

INFORMACE O SKLADOVÁNÍ A TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTKÁCH

Skladovatelnost

4 roky za vhodných podmínek skladování.

Nádoby se spreji před použitím ponechejte dvě hodiny při pokojové teplotě. Při dlouhodobém skladování je uložte do dobře větrané místnosti a chraňte před mrazem a přímým slunečním svitem. Po každém použití nádobu vždy otočte dnem vzhůru a stiskněte tlačítko s tryskou na několik sekund. Tím vyčistíte trysku a prodloužíte životnost spreje. Pokud se tryska ucpe, sejměte ji z nádoby a ponořte do neagresivního ředidla.

Doporučená teplota skladování	5–25 °C
Doporučená teplota nanášení	20 °C

Informace o těkavých

Limit EU pro tento výrobek (kategorie výrobku: IIB.(e)) ve stavu připraveném k použití činí 840 g/l. Obsah těkavých organických látek v tomto výrobku ve stavu připraveném k použití činí 692 g/l.

Objednací kód	Balení	Barva	Těkavé org. látky (g/l)
RPTEP/AL	Sprej 450 ml	Šedá	692

DŮLEŽITÉ: POUZE K PROFESIONÁLNÍMU POUŽITÍ. Před použitím si přečtěte celý návod.

Tento výrobek obsahuje nebezpečné materiály. Proto je nutno vždy používat osobní ochranné prostředky. Úplné pokyny k manipulaci a informace o ochraně osob naleznete na štítku a v bezpečnostním listu. U-POL odmítá jakoukoli odpovědnost, pokud uživatel nepoužívá doporučené osobní ochranné prostředky. Výše uvedené údaje slouží pouze pro informaci a mohou se bez oznámení změnit. Za posouzení vhodnosti výrobků ke konkrétním účelům a kontrolu aktuálnosti informací odpovídá kupující. Doporučená použití našich výrobků uvedená v technických listech vycházejí z našich znalostí a zkušeností. Technické listy jsou k dispozici u místního prodejce nebo na webových stránkách společnosti U-POL na adrese WWW.U-POL.COM. U-POL nenese odpovědnost za výsledky dosažené pomocí metod, nad kterými nemáme kontrolu, a tedy ani za následné nebo související škody včetně ušlého zisku.

U-POL Ltd
4th Floor, The Grange, 100 High Street
London, N14 6BN
WWW.U-POL.COM

Prodej v UK
Tel.: +44 (0)20 8492 5920
Fax: +44 (0)20 8150 5605
uk.sales@u-pol.com

Prodej v ostatních zemích
Tel.: +44 (0)20 8492 5900
Fax: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Technické oddělení
Tel.: +44 (0)1933 230 310
Fax: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com